

## Dachvlies WA

### Eigenschaften:

- diffusionsoffen
- wasserableitendes Filtervlies
- Entfall des  $\Delta U$ -Wertes laut bauaufsichtlicher Zulassung beim bekiesten Umkehrdach
- hochreißfest
- filterstabil
- UV-stabilisiert
- alkalibeständig
- verrottungsbeständig



### Technische Eigenschaften JACKODUR Dachvlies WA

Baustoffklasse nach DIN 4102	B2
Flächenmasse nach EN 964	100 g/m <sup>2</sup>
Rollenbreite	3,0 m
Rollenlänge	100 m
Rollengewicht	ca. 30 kg
s <sub>d</sub> -Wert nach DIN EN ISO 12572	0,04 m
Wasserdichtheit nach DIN EN 20811	dicht bis >150 cm Wassersäule
Höchstzugkraft nach DIN EN 12311-1 MD (längs) CMD (quer)	189 N / 5 cm 132 N / 5 cm
Höchstzugkraftdehnung nach DIN EN 12311-1 MD (längs) CMD (quer)	59 % 66 %
Kaltbiegeverhalten DIN EN 13859-1	keine Risse bei -40 °C

Art.-Nr.	EAN-Code	Art.-Gruppe	Länge m	Breite m
4501712	40 25345 01712 0	Z	100	3,0