

JACKODUR®

Dachvlies WA

Eigenschaften:

- diffusionsoffen
- wasserableitendes Filtervlies
- Entfall des ΔU -Wertes laut bauaufsichtlicher Zulassung beim bekiesten Umkehrdach
- hochreißfest
- filterstabil
- UV-stabilisiert
- alkalibeständig
- verrottungsbeständig



Technische Eigenschaften JACKODUR Dachvlies WA

Baustoffklasse nach DIN 4102	B2
Flächenmasse nach EN 964	100 g/m ²
Rollenbreite	3,0 m
Rollenlänge	100 m
Rollengewicht	ca. 30 kg
s _d -Wert nach DIN EN ISO 12572	0,04 m
Wasserdichtheit nach DIN EN 20811	dicht bis >150 cm Wassersäule
Höchstzugkraft nach DIN EN 12311-1 MD (längs) CMD (quer)	189 N / 5 cm 132 N / 5 cm
Höchstzugkraftdehnung nach DIN EN 12311-1 MD (längs) CMD (quer)	59 % 66 %
Kaltbiegeverhalten DIN EN 13859-1	keine Risse bei -40 °C

Art.-Nr.	EAN-Code	Art.-Gruppe	Länge m	Breite m
4501712	40 25345 01712 0	Z	100	3,0

JACKODUR® JACKOBOARD®

JACKON Insulation GmbH ■ Carl-Benz-Straße 8 ■ D-33803 Steinhagen
Telefon +49 5204 9955-0 ■ Telefax +49 5204 9955-400
info@jackodur.com ■ www.jackon-insulation.com

JACKODUR® und JACKOBOARD®
sind eingetragene Warenzeichen der
JACKON Insulation GmbH. Irrtümer
und Änderungen vorbehalten.
Art.-Nr. 4507485 . 11/2010